

GANTS EN LATEX JUBA - H256IM HAMMER

Gants en polyester sans couture, recouverts de latex robuste, avec protection sur la main gauche pour absorber les chocs au niveau du pouce et de l'index.



RÉGLAMENTATION



GANTS DE TRAVAIL RECOMMANDÉS POUR :

- Tonnellerie.
- Construction et maçonnerie.
- constructeurs de structures
- Métiers impliquant l'utilisation de marteaux : fabricants d'emballages et forge.
- Installation de clôtures.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception avec renforts au niveau du pouce et de l'index de la main gauche, permettant d'absorber les chocs et de minimiser les blessures.
- Très souple et agréable au toucher.
- Bonne adhérence dans les environnements secs et humides.
- Bonne durabilité, avec un bon niveau de résistance à l'abrasion.
- Présentoir de point de vente en carton recyclé.

MATÉRIAUX	COULEUR	ÉPAISSEUR	LARGO	TAILLES	EMBALLAGE
Latex	Rouge / Gris	Jauge 13	Moyen - 24cm L - 25cm	8 / M 9 / L	6 paire/paquet 60 paires/boîte


NORMATIF

EN388:2016



La norme EN388:2003 a été renommée EN388:2016, année de sa révision. Ce changement est dû à des divergences de résultats entre les laboratoires lors de l'essai de cisaillement des lames (COUP TEST). Les matériaux à taux de cisaillement élevés produisent un effet d'émoussement sur les lames circulaires, ce qui fausse les résultats.

La nouvelle réglementation a été publiée en novembre 2016, tandis que la précédente datait de 2003. Au cours de ces 13 années, d'importantes innovations dans les matériaux utilisés pour la fabrication des gants anti-coupures ont nécessité une adaptation des procédures de test afin de mesurer plus rigoureusement les niveaux de protection. Pour plus d'informations sur les principales modifications apportées à cette réglementation, veuillez consulter notre site web : www.jubappe.com.



- A - Résistance à l'abrasion (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 B - Résistance à la coupure de la lame (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
 C - Résistance à la déchirure (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 D - Résistance à la perforation (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 E - Coupure par objets tranchants ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
 F - Test d'impact réussi/échoué (facultatif. En cas de réussite, la mention P apparaît) + A1:2018 - Modifier le tissu en coton utilisé pour le test de coupure (deuxième chiffre)
 +A1:2018 - Changer le tissu en coton utilisé ABCDEF dans le test de coupe (deuxième chiffre).

En388:2016 niveaux de performance	1	2	3	4	5
6.1 résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	-
6.2 résistance à la coupure de la lame (indice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 résistance à la déchirure (newtons)	10	25	50	75	-
6.5 résistance à la perforation (newtons)	20	60	100	150	-

Niveaux de performance eniso13997:1999	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm : résistance au cisaillement (newtons)	2	5	10	15	22	30